

RESPIRA

LE TRASPIRANTI

.....

La linea Respira, coniuga buone caratteristiche di copertura con un'elevata traspirabilità necessaria per il rifacimento dei soffitti o negli ambienti in cui non sono richieste particolari performance in termini di lavabilità e usura da traffico domestico.

CITTABIANCA

MINERALE ALLA CALCE

.....

CARATTERISTICHE

Pittura minerale finissima alla calce idrata super ventilata. Alto potere traspirante, ottima copertura e facilità di applicazione; ottimo potere battericida e punto di bianco eccezionale. Ideale per dipingere e risanare muri interni ed esterni soggetti a muffa e condensa.

IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con Solerosso.

Su cartongesso opportunamente uniformato con Solerosso.

Su pannellature in legno opportunamente preparate.

Su intonaci vecchi/friabili si consiglia di consolidare con Duralfix.

NORME D'USO

Preparazione del supporto ed applicazione

In assenza di muffe Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

In presenza di intonaco cavillato Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Interni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond L diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

In presenza di vecchie pitture sfarinanti Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

In presenza di supporti alcalini (calce, cemento) Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

In presenza di colori forti o cartongesso Pulire da polvere, residui e parti poco

aderenti. Applicare Fibrofond L fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione di superfici murali e soffitti interni con idropittura superminerale alla calce idrata superventilata ad alta traspirazione da diluire con acqua, Respira Le Traspiranti Cittabianca del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di Uniformante Solerosso.

DATI TECNICI

Colore: Bianco
Aspetto: Cremoso
Confezione di Fornitura: L13 - L4 - L2,5
Legante: Vinil-acetato/ Vinil-versato
Componenti speciali: Calce idrata super ventilata.
Viscosità: 6.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
Ph: 14
Peso specifico: 1.400 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C
Grado di brillantezza: Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1
(Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)
Resistenza alla muffa: Ottima resistenza naturale alla muffa
Resistenza agli alcali: Resistente (UNI 10795)
Permeabilità al vapore: Alta - Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)
Essiccazione a 20°C: Secco al tatto dopo 30'
Secco in profondità dopo 24 ore
Riverniciabile dopo 12 ore
Resa Orientativa: 10 mq/L - 1 mano
Diluizione: 40% acqua
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi: con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
Respira Le Traspiranti Cittabianca contiene al massimo 20 gr./litro di V.O.C.
(Rapp. di prova 244/L del 14.12.06 Lab GFC Chimica di Ferrara eseguito con la norma ISO 11890-2)

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo



COPRENTE



TRASPIRANTE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com