

RESPIRA

LE TRASPIRANTI

.....

La linea Respira, coniuga buone caratteristiche di copertura con un'elevata traspirabilità necessaria per il rifacimento dei soffitti o negli ambienti in cui non sono richieste particolari performance in termini di lavabilità e usura da traffico domestico.

DURIPAIN TRASPIRANTE

.....

CARATTERISTICHE

Idropittura murale traspirante, semilavabile di buona copertura, buona resa, buona resistenza allo sfregamento su muri opportunamente pretrattati. Bianca e di facile applicazione anch per mani inesperte. Non sfoglia.

IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con Solerosso.

Su cartongesso opportunamente uniformato con Solerosso.

Su pannellature in legno opportunamente preparate.

Su intonaci vecchi/friabili si consiglia di uniformare e consolidare con Duralfix.

NORME D'USO

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.
- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Interni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond L diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafex diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente

VOCE DI CAPITOLATO

asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

- **In presenza di colori forti o cartongesso** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Fibrofond L fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Respira prescelta.

DATI TECNICI

Pitturazione di superfici murali e soffitti interni con idropittura semilavabile ad alta traspirazione da diluire con acqua, Respira Le Traspiranti Duripaint del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante Solerosso.

Colore: Bianco

Aspetto: Cremoso

Confezione di Fornitura: L13 - L4 - L2,5

Legante: Resine sintetiche in emulsione

Viscosità: 10.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)

Ph: 8-9

Peso specifico: 1.680 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C

Grado di brillantezza: Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1
(Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)

Resistenza agli alcali: Resistente (UNI 10795)

Permeabilità al vapore: Alta - Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)

Essiccazione a 20°C: Secco al tatto dopo 30'

Secco in profondità dopo 24 ore

Riverniciabile dopo 10-12 ore

Resa Orientativa: 8 mq/L - 1 mano

Diluizione: 40% acqua

Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo

Pulizia degli attrezzi: con acqua

CLASSIFICAZIONE

V.O.C.

CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti Interni.

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro

Respira Le Traspiranti Duripaint contiene al massimo 20 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo



COPRENTE



TRASPIRANTE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

