

## MEDITERRANEO

### I PROTETTIVI

.....

La linea di idropitture "MEDITERRANEO I Protettivi" estremizza le performance delle tradizionali pitture per esterni, portandole a un livello superiore.

Le caratteristiche dei prodotti acrilici e dei silossanici di ultima generazione, arricchiti di biocidi antimuschio e antialga con rilascio controllato, per garantire una barriera protettiva durevole contro l'aggressione degli agenti atmosferici e dell'umidità tipica delle aree mediterranee. Una gamma completa, in grado di coprire tutte le esigenze delle facciate esterne: riempimento, finitura fine ed eventuali microcavillature con 3 specifici quarzi; grande traspirabilità con uno specifico acrilosilossanico a finitura liscia.

## DURIQARZ GRECALE QUARZO ACRILICO

### CARATTERISTICHE

Quarzo acrilico, con buon potere coprente e un buon punto di bianco. La sua speciale formulazione lo rende indicato per facciate esterne alle quali conferisce un buon potere idrorepellente. Buona la resa e buona la resistenza agli agenti atmosferici.

### IMPIEGO

Impiego Universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibro-cemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con Duralfix.

Dato il suo buon potere mascherante e riempitivo è ideale per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda.

### NORME D'USO

- **In assenza di muschio e alghe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta.
- **In presenza di muschio e alghe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura Linea Mediterraneo prescelta.
- **In presenza di intonaci sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante sintetico SintFix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la

## VOCE DI CAPITOLATO

finitura linea Mediterraneo prescelta.

- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta.

## DATI TECNICI

Pitturazione di superfici murali esterne con idropittura acrilica al quarzo ad alto potere riempitivo da diluire con acqua, Mediterraneo i Protettivi Duriquarz Grecale dell'industria colori Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-consolidante Duralfix.

**Colore** Bianco + tinte cartella.

**Aspetto** Cremoso

**Confezione di Fornitura** L14 - L4

**Legante** Resine sintetiche in emulsione

**Viscosità:** 22.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)

**pH** 8-9

**Aspetto del fim secco** Opaco

**Sviluppo di alghe e muffe** = 0 (Norma DIN EN 15458:2006)

**Resistenza agli alcali** Resistente (UNI 10795)

**Permeabilità all'acqua** Media - Classe W2

**Permeabilità al vapore** Alta - Classe V1

**Peso Specifico** 1.680 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Essiccazione a 20°C** Secco al tatto dopo 30'

Secco in profondità dopo 24 ore

Riverniciabile dopo 10-12 ore

**Resa Orientativa:** 7mq/L - 1mano

**Solvente** Acqua

**Diluizione:** 35% acqua

**Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo

**Pulizia degli attrezzi** con acqua

## CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/c Pitture per pareti esterne di supporto minerale

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=40 gr/litro

Mediterraneo i Protettivi Duriquarz Grecale contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

## STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

## AVVERTENZE

*Le facciate esterne pitturate con Mediterraneo i Protettivi Duriquarz Grecale, in periodo di basse temperature ed elevata umidità, durante l'applicazione e nei giorni successivi devono essere protette da pioggia e nebbia in quanto possono manifestare il fenomeno della "lumacatura", macchie ed aloni dovute ad una non corretta ed uniforme essiccazione del prodotto.*

*Questo fenomeno non pregiudica comunque le prestazioni del prodotto e può essere risolto tramite lavaggio con acqua subito dopo il suo manifestarsi.*



ANTIMUFFA  
ANTIALGA



RESISTENTE  
AGLI AGENTI  
ATMOSFERICI



COPRENTE



IDROREPELLENTE



TRASPIRANTE

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*



73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)