

ENDURANCE

SPATOLATO ACRILICO



CARATTERISTICHE

Rivestimento spatolato per facciate esterne a base di leganti speciali, quarzo micro granulare, graniglie di marmo selezionate, pigmenti stabili alla luce, additivi idrorepellenti, plastificanti e microfibre acriliche. Arricchito di bioacidi antimuschio e antialga con rilascio controllato, per garantire una barriera protettiva durevole contro l'aggressione degli agenti atmosferici e dell'umidità tipica delle aree mediterranee. Protegge il supporto, dagli inquinanti chimici e industriali, e resiste alle microfessurazioni. Garantisce al supporto elevata idrorepellenza e perfetta traspirazione. Tempi di lavorazione ed essiccazione calibrati in base alle stagioni.

IMPIEGO

Impiego Universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con FIBROFOND R oppure M. Dato il suo buon potere mascherante è idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.

NORME D'USO

Preparazione del supporto ed applicazione

- **In assenza di muschio e alghe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Endurance prescelta.
- **In presenza di muschio e alghe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura Linea Endurance prescelta.
- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Esterni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond R diluito al 10%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Endurance prescelta.
- **In presenza di efflorescenza salina** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le efflorescenze saline; applicare una o due mani di Antisale; Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Endurance: Spatolato Acrililossanico o Rasato Acrililossanico.
- **In presenza di intonaci sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante sintetico SintFix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Endurance prescelta.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Endurance prescelta.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e

parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Endurance prescelta.

- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Endurance prescelta.
- **In presenza di supporti umidi o intonaci deumidificanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Silfix fissativo silossanico consolidante diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Endurance: Spatolato Acrilsilossanico o Rasato Acrilsilossanico

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento di superfici murali Esterne con Rivestimento continuo traspirante ed idrorepellente a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco da applicare con frattazzo ENDURANCE SPATOLATO ACRILICO, applicato previa mano di FIBROFOND R oppure M Specifico.

DATI TECNICI

Colore Bianco + Tinte Mazzetta

Aspetto Pastoso

Confezione di Fornitura 25KG – 8KG

Legante Resine sintetiche in emulsione

Viscosità: 20.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)

Ph: 8-9

Peso Specifico: 1.700 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C

Aspetto del film secco: Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1
(Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)

Resistenza agli alcali: Resistente (UNI 10795)

Permeabilità al vapore: Alta - Classe v2 (UNI EN ISO 7783-2)

Assorbimento d'acqua: Media - Classe W3 (UNI EN 1062-3:2001)

Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 12 ore

Secco in profondità dopo 48 ore

Tempo di indurimento dopo 7gg

Resa Orientativa: Grana 1,2 = 2,2 KG/mq

Diluizione Pronto all'uso

Applicazione: Frattazzo

Pulizia degli attrezzi: Con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/c Pitture per pareti esterne di supporto minerale

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=40 gr/litro

ENDURANCE SPATOLATO ACRILICO contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo



**ANTIMUFFA
ANTIALGA**



COPRENTE



**RESISTENTE
AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**



TRASPIRANTE



IDROREPELLENTE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



INDUSTRIA COLORI
duriplastic

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com