

## PERFORMANCE

### LE SUPERLAVABILI

.....

Le pitture della linea performance nascono per sublimare le caratteristiche delle migliori superlavabili, in termini di superiore copertura, ritoccabilità dei colori, potere antiriflesso e pennellabilità, coniugando grandi doti di traspirabilità e colorabilità estrema.

Dalle ultime ricerche scientifiche emerge che l'inquinamento dell'aria indoor (abitazioni, uffici pubblici e privati, ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, cinema, bar, ristoranti, negozi, etc) ha ormai superato quello degli ambienti esterni, compromettendo fortemente la qualità della vita. Tra gli inquinanti principali troviamo agenti biologici come muffe, funghi e batteri, causate dall'alterato equilibrio igrometrico dell'ambiente, e che sono spesso causa di asma, irritazione delle mucose, allergie e cefalee.

Le pitture della linea Performance abbassano le impurità degli ambienti interni grazie alla presenza degli ioni d'argento e sono progettate per rispondere alle esigenze, oggi più che mai attuali, di igienizzazione degli ambienti domestici. Gli ioni penetrano la membrana cellulare del batterio e creano una barriera che inibisce la proliferazione (-99,9%) e la formazione della muffa, garantendo un ambiente igienizzato. L'azione degli ioni d'argento è duratura poiché la particelle non si degradano e rimangono disponibili nel film della pittura.

## SETA

### ACRILICA EGGSHELL

.....

#### CARATTERISTICHE

Pittura acrilica effetto "eggshell" (guscio d'uovo) superlavabile per interni ed esterni ad alto potere coprente, ottimo punto di bianco, elevata resistenza al lavaggio. Ideale per tutti gli ambienti interni di particolare pregio. Ottima resistenza anche per applicazioni in esterno. Di uso professionale, si stende e si dilata ottimamente; garantisce una finitura opaca-vellutata. Ottima resa su supporti rasati e preparati con uniformante acrilico.

#### IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con fissativo uniformante acrilico SOLEROSSO.

Su cartongesso opportunamente uniformato fissativo uniformante acrilico SOLEROSSO  
Su pannellature in legno opportunamente preparate.

#### NORME D'USO

##### Preparazione del supporto ed applicazione

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di muffe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: Performance prescelta.

## VOCE DI CAPITOLATO

## DATI TECNICI

## CLASSIFICAZIONE V.O.C.

## STOCCAGGIO

- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Interni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond L diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di colori forti o cartongesso** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Fibrofond L fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Performance prescelta.

Pitturazione di superfici murali interne e/o esterne con idropittura lavabile da diluire con acqua, Performance Le Superlavabili SETA, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di fissativo uniformante acrilico SOLEROSSO.

**Colore** Bianco + Tinte Mazzetta

**Aspetto** Cremoso

**Confezione di Fornitura** 13L – 4L

**Caratteristiche speciali** superlavabile igienizzante con ioni di argento

**Legante** Resine sintetiche in emulsione

**Viscosità** 12.000-19.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)

**pH** 8-9

**Peso Specifico** 1.5-1.6 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Gradi di brillantezza** Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1  
(Riflettanza 6,4 Ang. Incid. 85°)

**Resistenza al lavaggio** classe 2 (norma UNI EN 13300:2002)

**Permeabilità al vapore** alta – classe V1 sd=0,01 (UNI EN ISO 7783-2)

**Resistenza agli alcali** Resistente (UNI 10795)

**Essiccazione a 20°C** Secco al tatto dopo 30'

Secco in profondità dopo 24 ore

Riverniciabile dopo 10-12 ore

**Resa Orientativa** 16 mq/L – 1 mano

**Diluizione** 40-50% acqua

**Pulizia degli attrezzi** con acqua

CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro

Performance Le Superlavabili SETA contiene al massimo 29 gr./litro di V.O.C.

(Rapp. di prova 244/L del 14.12.06 Lab GFC Chimica di Ferrara eseguito con la norma ISO 11890-2)

24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo



INTERNO/ESTERNO



COPRENTE



LAVABILE



IDROREPELENTE



TRASPIRANTE



ANTIMUFFA  
ANTIALGA



ANTIRIFLESSO



RITOCOCCO OK

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*



**INDUSTRIA COLORI**  
**duriplastic**

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)