ITALIA COLORPAINT

Scheda Tecnica 17

TECNOS
FARINA DI QUARZO

……

CARATTERISTICHE

Farina di quarzo acrilica idrorepellente, finissima per muri esterni; coprente e traspirante. Buon potere mascherante. Ideale per rivestire e proteggere muri esterni. Idropittura murale alla farina di quarzo di natura stirolo-acrilica per superfici esterne. E' idrorepellente, coprente, bianca, traspirante. Garantisce una buona finitura opaca ad alto potere mascherante, ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, resa, pennellabilità e adesione.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati.

IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con Duralfix.
Dato il suo ottimo potere mascherante è idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda.

NORME D'USO

Preparazione del supporto ed applicazione

- **In assenza di muschio e alghe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura Tecnos.
- **In presenza di intonaci sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante sintetico SintFix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura Tecnos.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura Tecnos.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura Tecnos.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura Tecnos.

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione di superfici murali esterne con idropittura acrilica alla farina di quarzo da diluire con acqua, Le Classiche Esterno Tecnos dell'Industria Colori Duriplastic, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-consolidante Duralfix.

DATI TECNICI

Colore: Bianco + Tinte Mazzetta
Aspetto: Cremoso
Confezione di Fornitura: L14 – L4
Viscosità: 20.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
Legante: Resine sintetiche in emulsione
Permeabilità all'acqua: Media - Classe W2 w=0.155 kg/m2 / t1/2
(UNI EN 1062-3:2001) W24=0,213 kg/m2 / t1/2
Permeabilità al vapore: Alta – Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)
Ph: 8-9
Peso specifico: 1.700+/- 0,03 g/cm3 a 20°C
Gradi di brillantezza: Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1
(Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)

Resistenza agli alcali: Resistente (UNI 10795)
Essiccazione a 20°C: Secco al tatto dopo 30'
Secco in profondità dopo 24 ore
Riverniciabile dopo 10-12 ore
Resa Orientativa: 6/7 mq/L 1 mano
Diluizione: 30% acqua
Solvente: acqua
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi: con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/c Pitture per pareti esterne di supporto minerale
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=40 gr/litro
Le Classiche Esterno Tecnos contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

COPRENTE

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

IDROREPELLENTE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

INDUSTRIA COLORI duriplastic

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com