

Fondo Antiruggine ad Acqua

CODICE ARTICOLO

Fondo Acrilico antiossidante per ferro

Fondo Acrilico Antiruggine idrodiluibile per ferro e manufatti ferrosi adatto per la protezione del metallo e per la preparazione alla successiva finitura con smalto acrilico ad acqua.

Buon potere antiossidante (grazie all'alta percentuale di Fosfato di Zinco), ideale per prevenire e combattere la formazione della ruggine.

Costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si determinino eventuali cali di brillantezza.

L'eccezionale durezza delle speciali resine con cui è formulato lo fanno aderire al supporto e lo rendono riverniciabile già dopo breve tempo dall'applicazione.

Si diluisce con acqua. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Caratteristiche

Impiego

Preparazione del ferro e dei materiali ferrosi alla verniciatura con Smalto Acrilico.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Su ferro mai verniciato**, asportare l'eventuale presenza di calamina ed ogni traccia di ruggine mediante sabbatura oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. In assenza di calamina è sufficiente sgrassare il supporto con diluente.

Spolverare la superficie ed applicare 2 mani di FONDO ANTIRUGGINE diluito con acqua al 10% a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Dopo 24 ore applicare la finitura a smalto.

- **Superfici in metallo ferroso già verniciato**: asportare gli strati di vecchie pitture che tendono a sfogliare e la ruggine affiorante, carteggiare e lavare il supporto con diluente.

Applicare 2 mani di FONDO ANTIRUGGINE diluito con acqua al 10% a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Dopo 24 ore applicare la finitura a smalto.

Norme d'uso

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Inibizione della ruggine e preparazione del supporto in ferro o materiale ferroso alla verniciatura con Smalto Acrilico con FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto.

Dati Tecnici

Colore	Grigio
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,500 litri
Aspetto	Cremoso
Finitura	Opaca
Legante	Speciali copolimeri acrilici
Viscosità Brookfield a T=23	4000+/-2000 cps
Peso Specifico	1,400
pH	7-9
Essiccazione	Secco al tatto dopo 30'
a 20°C	Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	15 mq/litro x mano
Solvente	Acqua
Diluizione	Con acqua demineralizzata al 10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione V.O.C.

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base Acqua)
Valore limite UE: 130 g/l (2010)
FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA contiene max 50 gr/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com