

Sottosmalto ad Acqua

CODICE ARTICOLO

Fondo Acrilico Carteggiabile per Legno

Caratteristiche

Fondo acrilico riempitivo carteggiabile per legno adatto per la preparazione alla successiva finitura con smalto acrilico ad acqua, idoneo anche come finitura opaca su legno, intonaci, pannellature etc. Non cola, non gocciola, ha forte potere riempitivo, non cordona. Non essendo assorbente costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si determinino cali di brillantezza.

L'eccezionale durezza delle speciali resine con cui è formulato lo rendono carteggiabile già dopo brevissimo tempo dall'applicazione.

Si diluisce con acqua. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Preparazione del legno alla verniciatura con Smalto Acrilico.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Su legno mai verniciato**, sul legno già carteggiato e pulito dalla polvere con panno umido, applicare una o due mani di SOTTOSMALTO CARTEGGIABILE AD ACQUA diluito con acqua pulita al 5-10% . Dopo 30' si può procedere alla carteggiatura.

- **Su legno già verniciato**, sul legno sverniciato, stuccato, carteggiato e pulito da incrostazioni con acqua e soda, applicare una o due mani di SOTTOSMALTO CARTEGGIABILE AD ACQUA diluito con acqua pulita al 5-10% . Dopo 30' si può procedere alla carteggiatura.

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Preparazione alla verniciatura di manufatti in legno con smalto acrilico, con pittura opaca di fondo carteggiabile SOTTOSMALTO AD ACQUA del Colorificio DURIPLASTIC s.r.l. applicato con rullo, pennello o spruzzo e successivamente carteggiato.

Dati Tecnici

Colore	Bianco
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,500 litri
Aspetto	Cre moso
Finitura	Opaca
Legante	Speciali copolimeri acrilici
Viscosità Brookfield a T=23	3000 cps
Peso Specifico	1,400
pH	8-9
Essiccazione	Secco al tatto dopo 30'
a 20°C	Secco in profondità dopo 24 ore Carteggiabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	12 mq/litro circa (la resa comunque può variare sensibilmente in presenza di legno molto poroso)
Solvente	Acqua
Diluizione	Con acqua demineralizzata al 5-10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione V.O.C.

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base Acqua)
Valore limite UE: 130 g/l (2010)
SOTTOSMALTO AD ACQUA contiene max 50 gr/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com