

## COMFORT

LE IGIENIZZANTI ANTIMUFFA

.....

Le pitture igienizzanti antimuffa della linea Comfort, sono formulate col preciso obiettivo di garantire benessere duraturo in ambienti domestici potenzialmente esposti ad attacchi di muffe, per via di fenomeni di condensa e ponti termici sui muri perimetrali. L'alta traspirabilità è certamente il requisito più importante a cui si aggiunge il forte potere biocida e igienizzante che accomuna le pitture della linea Comfort. In aggiunta, ognuna delle formulazioni di questa linea, risponde a specifiche esigenze legate alla tipologia di pareti da trattare. Tutte le pitture della linea Comfort, sono ideali per il risanamento di ambienti interni con presenza di vapori e perciò predisposti alle muffe.

## FERMAMUFFA plus LAVABILE TRASPIRANTE

.....

### CARATTERISTICHE

Idropittura murale per interni ad alto potere di copertura e buona lavabilità. Ottima la capacità di far traspirare il supporto. Di facile applicazione, ha un ottimo potere mascherante, una finitura opaca vellutata, un buon punto di bianco e buona resa. Ideale per dipingere e decorare muri e soffitti in ambienti interni.

### IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con Biofix.

Su cartongesso opportunamente uniformato con Biofix.

Su muri predisposti allo sviluppo di muffe, previa bonifica con Bioattiva-Soluz.

#### Preparazione del supporto ed applicazione

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Comfort prescelta.
- **In presenza di muffe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: linea Comfort prescelta (in presenza conclamata di muffa).
- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Interni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond L diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Comfort prescelta.
- **In presenza di efflorescenza salina** Asportare le parti di precedenti

## NORME D'USO

pitture non aderenti e le efflorescenze saline; applicare una o due mani di Antisale; Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Comfort prescelta.

- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Comfort prescelta.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Comfort prescelta.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Comfort prescelta.
- **In presenza di colori forti o cartongesso** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Fibrofond L fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura: linea Comfort prescelta.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione e bonifica di superfici murali Interne soggette all'aggressione di muffe con Idropittura lavabile-traspirante e igienizzante da diluire con acqua, Comfort Le Igienizzanti Antimuffa Fermamuffa Plus, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-risanante Biofix ed eventuale bonifica del muro infestato con Bioattiva-Soluzione.

**Colore:** Bianco + Tinte di Mazzetta

**Aspetto:** Cremoso

**Confezione di Fornitura:** L13 - L4 - L2,5

**Legante:** Resine sintetiche in emulsione

**Componenti speciali:** Biocidi ad ampio spettro di azione

**Viscosità:** 15.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6; 100 rpm a 20°C)

**Ph:** 8-9

**Peso specifico:** 1.630 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Grado di brillantezza:** Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1  
(Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)

**Resistenza al lavaggio:** Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002)  
Ldft (Micron) 45.17 dopo 200 cicli di spazzolatura  
(Norma UNI EN ISO 11998:2006)

**Resistenza agli alcali:** Resistente (UNI 10795)

**Sviluppo di alghe e muffe:** 0= Nessun sviluppo (Norma DIN EN 15458:2006)  
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

**Permeabilità al vapore:** Alta - Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)

**Essiccazione a 20°C:** Secco al tatto dopo 30'  
Secco in profondità dopo 24 ore  
Riverniciabile dopo 10-12 ore

**Resa Orientativa:** 12 mq/L

**Diluizione:** 40% acqua

**Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua

## CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro

Comfort Le Igienizzanti Antimuffa Fermamuffa Plus contiene al massimo 22 gr./litro di V.O.C.

(Rapp. di prova 244/L del 14.12.06 Lab GFC Chimica di Ferrara eseguito con la norma ISO 11890-2)

## STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo

.....  
eccessivo



**ANTIMUFFA  
ANTIALGA**



**COPRENTE**



**TRASPIRANTE**



**LAVABILE**

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*



**INDUSTRIA COLORI  
duriplastic**

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)