

Master K

CODICE ARTICOLO 19MK14

Tintabase Acrilica

Caratteristiche

Idropittura lavabile acrilica ad alta concentrazione di pigmenti stabili alla luce. E' ideale per la pigmentazione di idropitture, plastici, tempere, pitture alla calce etc. Ottima da usare tal quale anche in ambiente esterno per la realizzazione di cartelloni pubblicitari e murali.

E' finissima, a finitura satinata, superlavabile con acqua e detersivo (dopo 15-20 giorni dall'applicazione).

E' formulata con legante acrilico, ossidi di ferro e pigmenti stabili alla luce, additivi livellanti e distendenti.

Impiego

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con Duralfix. Inoltre pannelli pubblicitari in legno e/o altri materiali.

Pigmentazione e messa in tinta di idropitture, plastici, pitture alla calce.

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **Superfici murali nuove:** accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccok e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana Master k diluito con acqua al 35% (Prima mano) e al 30% (Seconda mano).
- **Superfici murali già verniciate:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Duristucco, rasare con Stuccok e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana Master k diluito con acqua al 35% (Prima mano) e al 30% (Seconda mano).
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Norme d'uso

Voce di Capitolato

Pitturazione di superfici murali interne e/o esterne con idropittura lavabile da diluire con acqua, Master k del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-

	consolidante Duralfix.
Dati Tecnici	Colore 12 Tinte di mazzetta
	Aspetto Cremoso
	Confezione di Fornitura 13 – 2,5 – 0,500 Litri
	Legante Resine acriliche
	Viscosità 15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
	pH 8-9
	Peso Specifico 1.500 e/o a seconda dei colori
	Aspetto del film secco Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1 (Riflettanza 6,4 Ang. Incid. 85°)
	Resistenza al Lavaggio Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002) Ldff(Micron) 34.46 dopo 200 cicli di spazzolatura (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
	Resistenza agli Alkali Resistente (UNI 10795)
	Permeabilità al Vapore Alta (UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2)
	Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 10-12 ore
	Resa Orientativa 10 – 13 mq/litro
	Solvente Acqua
Diluizione 1° mano 35% - 2° mano 30%	
Pulizia degli Attrezzi Con acqua	
Classificazione V.O.C.	CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti Interni Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=30 gr/litro Master k contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.
Messa in tinta	Master k è fornito già pigmentato
Stoccaggio	36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com