

Redpaint

CODICE ARTICOLO 25RP06

Idropittura Acrilica per Caminetti

Caratteristiche

Idropittura Lavabile Acrilica ad alta concentrazione di pigmenti stabili alla luce, specifica per coprire e bloccare le macchie di fumo, gli aloni e per ripitturare i refrattari dei caminetti. E' finissima, a finitura satinata, superlavabile con acqua e detersivo (dopo 15-20 giorni dall'applicazione). E' formulata con speciale legante Acrilico, ossidi di ferro e pigmenti stabili alla luce, additivi livellanti e distendenti.

Impiego

Risanamento e pitturazione di superfici in refrattari annerite da fumo.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **Superfici già verniciate:** Pulire, per quanto possibile, le macchie di fumo scrostando anche energicamente, quindi applicare una mano di consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300%, attendere che sia perfettamente asciutto (almeno 12 ore), infine applicare due mani di Redpaint diluito con acqua al 30% a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Tra l'applicazione delle due mani si raccomanda di far passare almeno 10-12 ore.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Pitturazione di superfici in refrattari annerite da fumo con Idropittura Lavabile da diluire con acqua, REDPAINT del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di Uniformante-Consolidante DURALFIX.

Dati Tecnici

Colore	Rosso Ossido
Aspetto	Cre moso
Confezione di Fornitura	0,500 Litri
Legante	Resine Acriliche
Viscosità	15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
pH	8-9
Peso Specifico	1.500 e/o a seconda dei colori
Aspetto del film secco	Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1 (Riflettanza 6,4 Ang. Incid. 85°)
Resistenza al Lavaggio	Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002) Ldff(Micron) 34.46 dopo 200 cicli di spazzolatura (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
Resistenza agli Alkali	Resistente (UNI 10795)
Permeabilità al Vapore	Alta (UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2)
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 10-12 ore
Resa Orientativa	10 – 13 mq/litro
Solvente	Acqua
Diluizione	1° mano 30% - 2° mano 25%
Pulizia degli Attrezzi	Con Acqua

Classificazione V.O.C.

CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti Interni

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro

Redpaint contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

Messa in tinta

Redpaint è fornito già pigmentato

Stoccaggio

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com