

## I PRE TRATTAMENTI

.....

**Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.**

### SOLEROSSO

#### Fissativo Uniformante Acrilico

#### CARATTERISTICHE

E' un fondo isolante trasparente a diluizione acquosa per muri Interni ed Esterni.  
Fissa la polvere, consolida ed uniforma l'assorbimento di intonaci e cemento prima dell'applicazione di idropitture, pitture a calce ed al quarzo.  
E' particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto poverosi e/o molto assorbenti.  
Si diluisce con acqua al 500%.  
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

#### IMPIEGO

Particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati alcalini.

#### NORME D'USO

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia, Jollymax o linea Respira prescelta.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
- Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici per la pitturazione con Fissativo-Uniformante-Acrlico SOLEROSSO di Industria Colori Duriplastic, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione.

**Colore** Trasparente

## DATI TECNICI

**Aspetto** Liquido semidenso  
**Confezione di Fornitura** L5 – L1  
**Legante** Resine sintetiche in emulsione  
**pH** 7  
**Resistenza agli alcali** Resistente  
**Peso specifico:** 1.000 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C  
**Essiccazione a 20°C** Secco al tatto dopo 1 ora  
Secco in profondità dopo 12 ore  
Riverniciabile dopo 6 ore  
**Resa Orientativa:** 30mq/L – 1mano  
**Solvente** Acqua  
**Diluizione:** 300-500% acqua  
**Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo  
**Pulizia degli attrezzi** con acqua

## CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/h Primer Fissanti  
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro  
SOLEROSSO contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

## STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

## AVVERTENZE

*Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, priva di polvere e/o residui, asportare eventuali incrostazioni, ed infine applicare la mano di SOLEROSSO.*

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*



73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)