

Tegoltone

CODICE ARTICOLO 25RP04

Idropittura Acrilica per Tegole

Caratteristiche

Idropittura Acrilica Specifica ad alta concentrazione di pigmenti stabili alla luce e ottimo potere di ancoraggio e penetrazione per Tegole e coperture in Fibrocemento.

E' formulata con speciale legante Acrilico, ossidi di ferro e pigmenti stabili alla luce, additivi idrorepellenti speciali.

E' resistente al caldo ed al gelo, agli acidi, ai fumi sulfurei ed agli inquinanti chimici presenti nell'atmosfera.

Impiego

Pitturazione, protezione e risanamento di superfici in tegole e/o coperture in fibrocemento.

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici nuove:** Pulire la superficie da polvere, applicare una mano di consolidante acrilico Duralfix diluito con acqua max al 300%, quindi applicare due mani di TEGOLTONE diluito con acqua al 25-30% a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici già verniciate:** Pulire, per quanto possibile, la superficie da polvere, scrostando anche energicamente eventuali incrostazioni e/o residue di vecchie pitture che tendono a sfogliare, quindi applicare una mano di consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300%, attendere che sia perfettamente asciutto (almeno 12 ore), infine applicare due mani di TEGOLTONE diluito con acqua al 25-30% a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Tra l'applicazione delle due mani si raccomanda di far passare almeno 10-12 ore.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Norme d'uso

Voce di Capitolato

Pitturazione di superfici in tegole e/o coperture in fibrocemento con Idropittura Acrilica da diluire con acqua, TEGOLTONE del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di Uniformante-Consolidante DURALFIX.

Dati Tecnici

Colore Rosso Ossido - Marrone

Aspetto	Cre moso
Confezione di Fornitura	4 – 2,5 Litri
Legante	Resine Acriliche
Viscosità	15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
pH	8-9
Peso Specifico	1.500 e/o a seconda dei colori
Aspetto del film secco	Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1 (Riflettanza 6,4 Ang. Incid. 85°)
Resistenza al Lavaggio	Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002) Ldff(Micron) 34.46 dopo 200 cicli di spazzolatura (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
Resistenza agli Alkali	Resistente (UNI 10795)
Permeabilità al Vapore	Alta (UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2)
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 10-12 ore
Resa Orientativa	10 – 13 mq/litro
Solvente	Acqua
Diluizione	1° mano 30% - 2° mano 25%
Pulizia degli Attrezzi	Con Acqua

Classificazione V.O.C.

Messa in tinta

Stoccaggio

CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti Interni

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
Tegoltone contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

Tegoltone è fornito già pigmentato

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
 Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com