

Europa

CODICE ARTICOLO 17EU14

Caratteristiche

Idropittura superlavabile per interni ed esterni

Idropittura murale lavabile per interni ed esterni ad alta copertura, buon punto di bianco, finitura opaca ad alto potere mascherante, buona resa, buona resistenza al lavaggio e smacchiabilità con acqua e detersivo (dopo 15-20 giorni dall'applicazione). Ottima distensione.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati.

Impiego

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con Duralfix.

Su cartongesso opportunamente uniformato con Duralfix.

Su pannellature in legno opportunamente preparate.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Superfici murali nuove:** Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccok e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana Europa diluito con acqua al 35% (Prima mano) e al 30% (Seconda mano).
- **Superfici murali già verniciate:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Duristucco; rasare con Stuccok e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana Europa diluito con acqua al 35% (Prima mano) e al 30% (Seconda mano).
- Tra l'applicazione delle due mani si raccomanda di far passare almeno 10-12 ore.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Norme d'uso

Voce di Capitolato

Pitturazione di superfici murali interne e/o esterne con idropittura lavabile da diluire con acqua, Europa del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-consolidante Duralfix.

Dati Tecnici

Colore	Bianco + 892 tinte di mazzetta + 1950 NCS
Aspetto	Cremoso
Confezione di Fornitura	14 – 4 – 2,5 – 0,750 litri
Legante	Resine sintetiche in emulsione.
Viscosità	15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
pH	8-9
Peso Specifico	1.610 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Aspetto del film secco	Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1 (Riflettanza 6,4 Ang. Incid. 85°)
Resistenza al Lavaggio	Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002) Ldft(Micron) 34.46 dopo 200 cicli di spazzolatura (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
Resistenza agli Alkali	Resistente (UNI 10795)
Permeabilità al Vapore	Alta (UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2)
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 10-12 ore
Resa Orientativa	10 – 13 mq/litro
Solvente	Acqua
Diluizione	1° mano 35% - 2° mano 30%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua

Classificazione V.O.C.

CAT. A/a Pitture opache per muri e soffitti Interni.
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
Europa contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

Messa in tinta Stoccaggio

Europa è tinteggiabile con il Sistema Tintometrico Durimix

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. 0832 731840 Fax. 0832 733841
www.duriplastic.com