



FARBE TOP SCHEDA TECNICA N 020

Idropittura Acrilica Superlavabile

Idropittura murale superlavabile con eccellente punto di bianco e buona opacità, a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa e cariche selezionate, indicata, data la bassa ritenzione dello sporco e l'elevato punto di bianco, per la decorazione di tutti gli ambienti interni come soggiorni, camere, uffici, locali pubblici e privati, dove si voglia realizzare finiture di pregio anche in centinaia di delicate tonalità pastello o raffinati colori vivaci. Conferisce al supporto un piacevole effetto estetico opaco con buona resistenza al lavaggio.

Formulata in base Bianco-Vendita e tre basi tintometriche (Bianca-tintometro, Media e Neutra) per la realizzazione di migliaia di tonalità. Resistente all'abrasione ad umido.

Di rapida essiccazione e bassa presa di sporco.

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

- ELEGANTE FINITURA OPACA
- RESISTENTE ALL'ABRAZIONE ED AL LAVAGGIO AD UMIDO
- BASSA PRESA DI SPORCO
- INODORE e APPLICABILE IN AMBIENTI POCO AREATI

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto con appropriati mezzi per rimuovere ogni traccia di sporco e polvere.

In presenza di nuovi rappezzi d'intonaco occorre attendere che gli stessi siano perfettamente stagionati e che siano giunti al termine della maturazione del legante. In presenza di pH alto, si consiglia di neutralizzare il più possibile l'intonaco con una o più mani di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-INT**.

In presenza di intonaci friabili si consiglia di applicare due mani di impregnante consolidante e uniformante **STARFIX**.

In presenza di intonaci parzialmente degradati o precedenti pitture sfoglianti, si consiglia di asportare meccanicamente le parti non aderenti al supporto, applicare una mano di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-INT**, quindi stuccare e/o rasare con **STUCCOINTERNI** e attendere che tutto sia perfettamente asciutto prima di procedere alla pitturazione.

In presenza di muffe o spore fungine è opportuno prima bonificare il supporto infestato con soluzione **BIOATTIVA** lasciata agire per 12-24; quindi pulire il supporto con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

Preparazione

Rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicazione

Diluire con acqua pulita **FARBE TOP** al 30% in volume ed applicare con rullo o pennello una prima mano.

Attendere 10 -12 ore ed applicare la seconda mano avendo cura di incrociare la pennellata rispetto alla prima.

AVVERTENZE

Non applicare su muri umidi, alcalini, in giornate ventose e in condizioni di temperature troppo basse (< a 5°C) o troppo alte (>30°) e con una umidità relativa dell'ambiente compresa tra 50 e 80%

DESTINAZIONE D'USO:

- Intonaci cementizi - Intonaci a base di calce aerea ed idraulica
- Intonaci di malta bastarda
- Intonaci a base gesso
- Elementi prefabbricati in cemento
- Pannelli in cartongesso - legno - multistrato etc.
- Vecchie pitture (purchè coese, aderenti al supporto e ben conservate)

ATTENZIONE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita ed efflorescenze saline

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta cremosa
Colore di vendita	Base Bianca – Base Media – Base Neutra
Peso specifico	1,60 kg/lt
pH	8-9
Viscosità	18.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6;100 rpm a 20°C)
Natura chimica del legante	Copolimeri acrilici
Confezioni di vendita	12,5 – 5 litri
Stoccaggio	24 mesi al riparo dal gelo e da fonti di calore
Temperatura limite di applicazione	da+5°C a +30°C
Umidità del supporto	< 6°C
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano	>12 h
Resa media su fondo liscio	10 mq/lt
Diluizione	Acqua 30%

PERFORMANCE

Resistente alla spazzolatura ad umido	UNI-EN-ISO 11998:2002
Permeabile al vapore	UNI-EN-ISO 7783-2:2001
Resistenza agli alcali	Resistente (UNI 10795)
Aspetto del film secco	Opaco UNI EN ISO 2813:2002
Potere coprente	Ottimo: copre uniformemente anche su colori vivaci
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto= 30' Secco in profondità=12 h Riverniciabile dopo 4 h
Classificazione V.O.C.	CAT. A/a Pitture opache per muri e soffitti interni Valore limite U.E.= 30gr/lt FARBE TOP contiene max 29gr/lt di V.O.C.
Gamma colori	Tinteggiabile con DURIMIX in centinaia di tonalità.

INDICAZIONI D'USO

Le tinte di mazzetta sono da considerarsi puramente indicative; si consiglia pertanto di eseguire sempre la prova colore.

Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato con tintometro si consiglia di rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare differenze di tonalità.

In presenza di superfici con stuccature e/o rasature in gesso si consiglia di uniformare il supporto con ST-GRUND-INT o STARFIX.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua calda.

VOCE CAPITOLATO

*Verniciatura di muri interni su intonaci a base calce, gesso o cemento, nuovi e ben stagionati o già pitturati purchè in buono stato (non sfarinanti e ben aderenti al supporto) mediante applicazione di smalto murale all'acqua a finitura lucida,, coprente e superlavabile con acqua e detersivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa (**FARBE TOP di starke**)*

*L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati con pennello, rullo o spruzzo (Resa media 8-9 mq/lt) previa applicazione del relativo fondo uniformante coprente per interni (tipo **ST-GRUND INT** o **STARFIX**).*

AVVERTENZE:

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio supportate da esperienze pratiche ed applicative. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la sola qualità originale e non vincolano in nessun modo la nostra società.



La linea Starke è prodotta da CCIAA n. 125721 ed è coperta da RC PRODOTTO