



Durilux Universale

CODICE ARTICOLO 150M100

Smalto sintetico brillante

Caratteristiche

E' uno smalto brillante di natura alchidica per applicazioni in ambiente esterno ed interno. Ottimo per verniciare e proteggere supporti in ferro e legno preventivamente preparati.

E' finissimo, elastico, coprente, facile da applicare, buona pennellabilità.

E' formulato con resine alchidiche lungo olio e pigmenti stabili alla luce.

Lo strato di smalto sul supporto crea una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Ottimo per uso marino.

Si diluisce con diluente ragia minerale o diluente sintetico.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Protezione e decorazione di superfici in legno nuove, vecchie e già verniciate opportunamente preparate con fondo duriopac.

Superfici in metallo ferroso nuove o già verniciate opportunamente preparate con fondo antiruggine durinox.

Superfici zincate o leghe leggere opportunamente preparate con fondi ancoranti specifici.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **Superfici in metallo ferroso mai verniciato:** asportare l'eventuale presenza di calamina ed ogni traccia di ruggine, sgrassare il supporto con diluente quindi applicare 2 mani di durinox. Dopo 24 ore applicare 2 mani di smalto durilux universale a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici in metallo ferroso già verniciato:** asportare gli strati di vecchie pitture che tendono a sfogliare e la ruggine affiorante, carteggiare e lavare il supporto con diluente quindi applicare 2 mani di durinox. Dopo 24 ore applicare 2 mani di smalto durilux universale a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici in legno mai verniciato:** Carteggiare il legno per asportare le fibre sollevate, applicare una mano di fondo duriopac e carteggiare per bene e pulire dalla polvere. Dopo 24 ore applicare 2 mani di durilux universale a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici in legno già verniciato:** Asportare le parti di vecchie vernici che tendono a staccarsi, pulire ed applicare una mano di fondo duriopac quindi carteggiare e pulire dalla polvere. Dopo 24 ore applicare 2 mani di smalto durilux universale a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Protezione e decorazione di superfici in legno o ferro con smalto sintetico Durilux universale del Colorificio Duriplastic s.r.l. applicato con rullo, pennello o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto.

Dati Tecnici

Colore	Bianco + Tinte di Cartella
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,750 – 0,375 litri
Aspetto	Cremoso
Finitura	Brillante
Legante	Resine Alchidiche lungo olio
Viscosità	140" TF4
Brillantezza	UNI EN ISO 2813:>85, angolo di lettura di 60°
Peso Specifico	1,220 per il bianco, oscillazioni per i colorati
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 2-3 ore Secco in Profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 12 ore
Resa Orientativa	8-10 mq/litro
Solvente	Ragia Minerale / Sintetica
Diluizione	10-15%
Punto di infiammabilità	>40°C
Pulizia degli Attrezzi	Con Diluente Sintetico e/o Ragia minerale

Istruzioni di sicurezza

- Facilmente Infiammabile
- Nocivo per Inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non respirare i vapori
- Conservare lontano da fiamme e scintille
- Non bere e non fumare durante l'applicazione
- Nelle applicazioni a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/457CE e successive modifiche ed adeguamenti
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

Classificazione V.O.C.

Valore Limite UE (Dir.2004/42/EC)
 CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base solvente) 400 g/l (2007) 300 g/l (2010)
 Durilux Universale contiene max 300 g/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
 Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com