

# Sbiancafumo

CODICE ARTICOLO 21BS04

## Idropittura Acrilica Antimacchia

### Caratteristiche

Idropittura Murale Acrilica SPECIFICA per coprire e bloccare le macchie di fumo e gli aloni di nicotina.

E' Atossica (VOC=0), molto coprente, superlavabile, smacchiabile, per Interni ed Esterni e ad altissimo POTERE MASCHERANTE.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti ed intonaci previa mano di primer DURALFIX.

### Impiego

Risanamento di superfici annerite dal fumo o ingiallite dagli aloni di nicotina preventivamente pulite, scartavetrat ed uniformate con DURALFIX.

#### Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici murali annerite:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con BIOATTIVA-Soluzione. Asportare per quanto possibile le macchie di fumo e gli aloni di nicotina con cartavetro. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con DURISTUCCO e/o DURIFILLER; rasare con STUCCO-RASANTE e carteggiare, quindi applicare DUE mani di Primer-Consolidante acrilico DURALFIX non diluito e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare due o tre mani di SBIANCAFUMO diluita con acqua max al 30%.
- Tra l'applicazione delle due mani si raccomanda di far passare almeno 10-12 ore.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.  
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

### Norme d'uso

### Voce di Capitolato

Pittura di superfici murali Interne e/o Esterne annerite da macchie di fumo e/o aloni di nicotina con Idropittura Atossica Superlavabile da diluire con acqua, SBIANCAFUMO del colorificio Duriplastic srl, applicata a due-tre mani con pennello o rullo di lana, previa preparazione con due mani di Primer-Consolidante DURALFIX.

### Dati Tecnici

**Colore** Bianco  
**Aspetto** Cremoso

<b>Confezione di Fornitura</b>	5 – 2,5 – 1 Litri
<b>Legante</b>	Speciali Resine Acriliche a VOC=0
<b>Viscosità</b>	15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
<b>pH</b>	8-9
<b>Peso Specifico</b>	1.250 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
<b>Aspetto del film secco</b>	Brillantezza media Classe G2 Norma UNI EN 1062-1
<b>Resistenza al Lavaggio</b>	Classe 2 (Norma UNI EN 13300:2002) Ldft(Micron) 10.00 dopo 200 cicli di spazzolatura (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
<b>Resistenza agli Alkali</b>	Resistente (UNI 10795)
<b>Permeabilità al Vapore</b>	Media (UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2)
<b>Sviluppo di alghe e muffe</b>	0= Nessun Sviluppo (Norma DIN EN 15458:2006)
<b>Emissioni in atmosfera</b>	0= Nessuna emissione (Norma ISO 11890-2)
<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 10-12 ore
<b>Resa Orientativa</b>	12-15 mq/litro
<b>Solvente</b>	Acqua
<b>Diluizione</b>	1° mano 30%- 2° mano 30%
<b>Pulizia degli Attrezzi</b>	Con Acqua

## Classificazione V.O.C.

### CAT. A/b Pitture Lucide per muri e soffitti Interni

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=150 gr/litro; dal 2010=100 gr/litro

**SBIANCAFUMO contiene al massimo 0,03 gr./litro di V.O.C.**

## Messa in tinta

SBIANCAFUMO è tinteggiabile con il Sistema Tintometrico DURIMIX

## Stoccaggio

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

## Industria Colori

### duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)