

Graffiato

CODICE ARTICOLO 80GF25

Rivestimento Plastico al Quarzo

Caratteristiche

Rivestimento plastico continuo a spessore per finiture Graffiate ideale per muri esterni. E' idrorepellente, riempitivo, resistente agli inquinanti chimici ed agli agenti atmosferici. E' formulato con speciali leganti stirolo-acrilici, quarzo sabbioso, quarzo sferico a granulometria selezionata, biossido di titanio, filler coprenti, additivi idrorepellenti e plastificanti speciali.

Applicazione a spessore con frattazzo su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati.

Impiego

Impiego Universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con SOTTOFONDO.

Dato il suo buon potere mascherante è idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.

Preparazione del supporto ed Applicazione:

Norme d'uso

- **Superfici Murali Nuove:** accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni con DURIFILLER e carteggiare, quindi applicare una mano di SOTTOFONDO specifico già messo in tinta e diluito max al 30% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine stendere con frattazzo il GRAFFIATO e successivamente lavorarlo per ottenere i caratteristici graffi.
- **Superfici Murali già Verniciate:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; stuccare eventuali crepe, irregolarità e/o imperfezioni del muro con DURIFILLER e carteggiare, quindi applicare una mano di SOTTOFONDO specifico già messo in tinta e diluito max al 30% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con frattazzo il GRAFFIATO e successivamente lavorarlo per ottenere i caratteristici graffi.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
- Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C;
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Rivestimento di superfici murali Esterne con plastico continuo al quarzo da applicare con frattazzo **GRAFFIATO** del colorificio Duriplastic srl,

applicato previa mano di SOTTOFONDO.

Dati Tecnici

Colore	Bianco + 206 Tinte di Mazzetta
Aspetto	Pastoso
Confezione di Fornitura	25 – 5 Kg
Legante	Resine Sintetiche in emulsione
Viscosità	20.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
pH	8-9
Peso Specifico	1.700 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Aspetto del film secco	Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1 (Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)
Resistenza agli Alkali	Resistente (UNI 10795)
Permeabilità all'acqua	Media - Classe W2 w=0.155 kg/m ² / t1/2 (UNI EN 1062-3:2001) W24=0,213 kg/m ² / t1/2
Permeabilità al vapore	Alta – Classe V1 sd= 0.002 (UNI EN ISO 7783-2)
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 12 ore Secco in profondità dopo 48 ore Tempo di Indurimento dopo 7gg
Resa Orientativa	Grana Media = 2,5/3,0 kg/mq
Solvente	Acqua
Diluizione	3-5% se necessario
Pulizia degli Attrezzi	Con Acqua

Classificazione V.O.C.

CAT. A/c Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=40 gr/litro

Graffiato contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

Messa in tinta

Graffiato è tinteggiabile con il Sistema Tintometrico DURIMIX

Stoccaggio

24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com