

## Scheda Tecnica

FIRENZE																									
BASE R + FIRENZE																									
<b>Descrizione</b>	<p>Decorazione nobile ed ecologica, ideale per ricreare le raffinate decorazioni dell'arte rinascimentale, e conferire al muro un piacevole effetto decorativo, ispirato alla sobrietà e all'essenziale. Una decorazione dalla trama leggera e dalla lavorazione ricercata. Si armonizza con qualsiasi tipo di ambiente, semplice e originale, perfettamente abbinabile ai vari tipi di arredamento.</p> <p>Decorazione ad alta traspirazione e lavabilità, formulata con resine a base acqua, ecologica, e facile da applicare.</p>																								
<b>Usi</b>	<p>Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.</p>																								
<b>Preparazione del supporto</b>	<p><b>Superfici nuove</b> Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p><b>Superfici già verniciate</b> Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>																								
<b>Applicazione</b>	<p><b>Fondo:</b> Dopo aver carteggiato, pulito dalla polvere in eccesso e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare per almeno 8 ore.</p> <p><b>Finitura:</b> Mettere in tinta la finitura FIRENZE con sistema tintometrico ItalyaMix. Applicare, con pennello spalter Italya, una sola mano in modo non uniforme al fine di ottenere l'effetto desiderato. Lasciare asciugare 5-10 minuti. Lisciare delicatamente la superficie con spatola in plastica Italya.</p>																								
<b>Dati Tecnici</b>	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Colori</b></td> <td>Bianco + Tinte cartella</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Aspetto</b></td> <td>Cremoso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Confezione</b></td> <td>BASE R: 4L-2,5L-0,750L FIRENZE: 1.25KG – 2.5KG – 5KG</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Legante</b></td> <td>Resine Sintetiche in emulsione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Finitura</b></td> <td>Opaca (0.5-2 – 85°)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>pH</b></td> <td>8-9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Peso Specifico</b></td> <td>0.98-1.06 kg/lit a 20°C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Essiccazione a 20°C</b></td> <td>Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Resa</b></td> <td>BASE R: 6-8 mq/L FIRENZE: 8/10 mq/lit</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Solvente</b></td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Diluizione</b></td> <td>FIRENZE: Pronto all'uso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Pulizia degli Attrezzi</b></td> <td>Con acqua</td> </tr> </table>	<b>Colori</b>	Bianco + Tinte cartella	<b>Aspetto</b>	Cremoso	<b>Confezione</b>	BASE R: 4L-2,5L-0,750L FIRENZE: 1.25KG – 2.5KG – 5KG	<b>Legante</b>	Resine Sintetiche in emulsione	<b>Finitura</b>	Opaca (0.5-2 – 85°)	<b>pH</b>	8-9	<b>Peso Specifico</b>	0.98-1.06 kg/lit a 20°C	<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore	<b>Resa</b>	BASE R: 6-8 mq/L FIRENZE: 8/10 mq/lit	<b>Solvente</b>	Acqua	<b>Diluizione</b>	FIRENZE: Pronto all'uso	<b>Pulizia degli Attrezzi</b>	Con acqua
<b>Colori</b>	Bianco + Tinte cartella																								
<b>Aspetto</b>	Cremoso																								
<b>Confezione</b>	BASE R: 4L-2,5L-0,750L FIRENZE: 1.25KG – 2.5KG – 5KG																								
<b>Legante</b>	Resine Sintetiche in emulsione																								
<b>Finitura</b>	Opaca (0.5-2 – 85°)																								
<b>pH</b>	8-9																								
<b>Peso Specifico</b>	0.98-1.06 kg/lit a 20°C																								
<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore																								
<b>Resa</b>	BASE R: 6-8 mq/L FIRENZE: 8/10 mq/lit																								
<b>Solvente</b>	Acqua																								
<b>Diluizione</b>	FIRENZE: Pronto all'uso																								
<b>Pulizia degli Attrezzi</b>	Con acqua																								
<b>Classificazione V.O.C.</b>	<p>CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro</p>																								

	FIRENZE contiene < 30 gr./litro di V.O.C. Paste coloranti: VOC FREE
<b>Limitazioni</b>	Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

**duriplastic s.r.l.**

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)