

## Scheda Tecnica

<h1 style="text-align: center; margin: 0;">VENEZIA</h1> <p style="text-align: center; margin: 0;">FINITURA VENEZIA + TOP COAT NEUTRO</p>																	
<b>Descrizione</b>	<p>Finitura che perpetua la tradizione italiana del rivestimento spatolato alla calce e riporta in auge i toni morbidi e sfumati dei maestri artigiani veneziani del seicento. Variazioni nelle tonalità del colore sono segni distintivi della sua bellezza e autenticità, ideale per chi ama un'eleganza raffinata e ambienti naturali. Decorazione esclusiva, rivolta ad una clientela non convenzionale, che ama l'esclusività. Esprime una qualità autentica. Si distingue per la raffinatezza e per la preziosità delle materie prime.</p> <p>Ecologica, naturale, ad altissimo potere traspirante.</p>																
<b>Usi</b>	<p>Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.</p>																
<b>Preparazione del supporto</b>	<p><b>Superfici nuove</b> Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p><b>Superfici già verniciate</b> Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>																
<b>Applicazione</b>	<p><b>Fondo:</b> Dopo aver carteggiato, pulito e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare almeno 8 ore.</p> <p><b>Finitura:</b> Mettere in tinta la finitura VENEZIA con sistema tintometrico ItaliaMix. Si raccomanda di miscelare bene il prodotto e lasciarlo riposare almeno 24 ore per fargli riprendere la densità iniziale, altrimenti addensare con apposito addensante. Applicare, con lo speciale frattazzo inox Italiacolortexture, la prima mano in modo uniforme e continuo (tipo rasatura), evitando di lasciare crespature e rilievi. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Applicare la seconda mano in modo non uniforme rasando con movimenti contrapposti ed alternati al fine di ottenere una finitura con effetti chiaro scuri. Prima che il prodotto asciughi lisciare accuratamente per ottenere il grado di brillantezza desiderato. Per proteggere ed esaltare la lucidatura, si consiglia di applicare con panno o guanto in lana una mano di TOP COAT finitura cerato di Italiacolortexture.</p>																
<b>Dati Tecnici</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"><b>Colori</b></td> <td>Bianco + Tinte cartella</td> </tr> <tr> <td><b>Aspetto</b></td> <td>Cremoso</td> </tr> <tr> <td><b>Confezione</b></td> <td>VENEZIA: 1.25 – 5 - 20 kg TOP COAT NEUTRO: 1Kg</td> </tr> <tr> <td><b>Legante</b></td> <td>Resine Sintetiche in emulsione</td> </tr> <tr> <td><b>Finitura</b></td> <td>Lucida (85-100 @ 85°)</td> </tr> <tr> <td><b>pH</b></td> <td>11-13</td> </tr> <tr> <td><b>Peso Specifico</b></td> <td>1.52-1.58 kg/lit a 20°C</td> </tr> <tr> <td><b>Essiccazione a 20°C</b></td> <td>Secco al tatto dopo 20'</td> </tr> </table>	<b>Colori</b>	Bianco + Tinte cartella	<b>Aspetto</b>	Cremoso	<b>Confezione</b>	VENEZIA: 1.25 – 5 - 20 kg TOP COAT NEUTRO: 1Kg	<b>Legante</b>	Resine Sintetiche in emulsione	<b>Finitura</b>	Lucida (85-100 @ 85°)	<b>pH</b>	11-13	<b>Peso Specifico</b>	1.52-1.58 kg/lit a 20°C	<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 20'
<b>Colori</b>	Bianco + Tinte cartella																
<b>Aspetto</b>	Cremoso																
<b>Confezione</b>	VENEZIA: 1.25 – 5 - 20 kg TOP COAT NEUTRO: 1Kg																
<b>Legante</b>	Resine Sintetiche in emulsione																
<b>Finitura</b>	Lucida (85-100 @ 85°)																
<b>pH</b>	11-13																
<b>Peso Specifico</b>	1.52-1.58 kg/lit a 20°C																
<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 20'																

	<p><b>Resa</b> Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore VENEZIA: 1 mq/kg per 3 mani TOP COAT NEUTRO: 10 mq/kg</p> <p><b>Solvente</b> Acqua</p> <p><b>Diluizione</b> VENEZIA: Pronto all'uso</p> <p><b>Pulizia degli Attrezzi</b> Con acqua</p>
<b>Classificazione V.O.C.</b>	<p>CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro VENEZIA: &lt; 30 gr/litro di V.O.C. Paste coloranti: VOC FREE</p>
<b>Limitazioni</b>	<p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p>

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

**Industria Colori**  
**duriplastic s.r.l.**

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)  
[www.italyacolour.com](http://www.italyacolour.com)